

オイルレススライドプレート



スチールタイプ
板厚20mm
SO#50S45C





FRP



●W = 48・75



●W = 100以上



●スライド方向



材質 母材 S45C
固体潤滑剤(GR-1)
硬さ HRC40 以上
///// 部高周波焼入れ

使用範囲

潤滑剤の種類	給油条件	環境条件	許容最高面圧 P N/mm ²	許容最高速度 V m/min	許容最高 PV 値 N/mm ² · m/min	使用温度範囲 ℃
GR-1	無給油	大気中	30	10	60	-50~+200
	定期給油(脂)			15	80	-50~+150

▲ 使用温度は+150℃以下です。+150℃を超える場合は潤滑剤の埋設仕様が異なります。営業までご相談ください。

物性

比重	硬さ HRC	伸び %	引張強さ N/mm ²	線膨張係数 × 10 ⁻⁵ /℃
7.8	40以上	17以上	690以上	1.1

W1	W2	L1	L2	Catalog No.	W	L
		45	15			75
		50				100
		75			48	125
		100				150
		150				200
		25				75
		50				100
		75			75	125
		100				150
		150				200
		50				100
		75	25	FRP		125
	25	100			100	150
		150				200
50		200				250
		75				125
	37.5	100			125	150
		150				200
		200				250
		100				150
100	25	150			150	200
		200				250

Order **Catalog No.** **W** - **L**
FRP 100 - 125

■ 特注品のご相談・ご注文も承ります。